

# ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

## FeSi 15 – AMC – 70

### Chemické zloženie:

| Prvok          | Si      | C   | S    | P    | Mn  | Cr  |
|----------------|---------|-----|------|------|-----|-----|
| Max. obsah [%] | 14 - 16 | 0,7 | 0,05 | 0,03 | 0,7 | 0,4 |

**Sypná hmotnosť:** 3,1 - 3,7 g/cm<sup>3</sup>

### Kusovosť:

| Veľkosť sita [ $\mu\text{m}$ ] | Min. hmot. podiel v % | Max. hmot. podiel v % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 355                            | 0                     | 0                     |
| 200                            | 0                     | 3                     |
| 100                            | 7                     | 16                    |
| 63                             | 21                    | 29                    |
| 45                             | 42                    | 48                    |
| -45                            | 52                    | 58                    |