

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

P - FeSi 16 – C 90

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Ca	P
Max. obsah [%]	15,5 - 17	0,8	2,0	0,03

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
355	0	0,1
150	0	2
45	35	60
- 45	40	65