

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

P - FeSi 45 - A - 200

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn
Max. obsah [%]	43 - 49	0,1	1,0	0,03	0,04	0,6

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
250	0	0
200	0	0,5
150	10	55
63	70	90
- 63	10	30