

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

P - FeSi 45 - A - 315

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn	Ti
Max. obsah [%]	43 - 47	0,1	1,0	0,02	0,05	1,0	0,3

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
425	0	0
355	0	2
180	10	35
100	45	80
45	75	95
- 45	5	25