



KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN

MLETÝ PRÁŠOK

P – FeSi 45 – M – 400/80

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn	Cr
Max. obsah [%]	41 – 47	0,2	2,0	0,05	0,05	1,0	0,5

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
500	0	0,1
400	0	5
315	0	15
100	80	100
80	90	100
- 80	0	10